

# KRYPTANATE SPRAY

## RECUBRIMIENTO HÍBRIDO POLIURETANO-POLIASPÁRTICO PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

### DESCRIPCIÓN y CARACTERÍSTICAS

El sistema **Kryptanate Spray** consiste en un polímero híbrido poliuretano-poliaspártico a base de reactivos derivados del ácido aspártico que ofrece una reactividad moderada, frente a las aminas polifuncionales usadas tradicionalmente en la formulación de poliureas. La elevada reactividad de los sistemas de poliurea clásicos resultaba en tiempos de formación de gel extremadamente cortos, y una auto-nivelación del producto insuficiente, lo cual afectaba negativamente el acabado final y la estética.



Este nuevo sistema ofrece las características de aplicación y propiedades deseadas en aplicaciones industriales, marinas o arquitectónicas actuales. Beneficios adicionales son un rápido curado incluso a bajas temperaturas ambientales, muy buena adherencia y elevada resistencia a la corrosión, que pueden resultar en ahorros importantes en tiempo y costes.

- Revestimiento duro y resistente en una sola aplicación
- Dos componentes. Diseñado para aplicación a máquina
- Poliuretano alifático. No amarillea
- Excelente retención del brillo y el color
- Prácticamente exento de disolventes. No inflamable
- Tiempo de curado corto
- Propiedades anticorrosivas
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Cura a baja temperatura
- Obtención de elevados grosores en una sola aplicación
- Ideal en nueva construcción y rehabilitación



Krypton Chemical, SL

Gama RAYSTON



(A la temperatura recomendada de aplicación)

<b>Densidad y viscosidad de la mezcla</b>	Rápida polimerización (ver tiempo de pot life)
<b>Color</b>	Amarillo claro. El componente A se pigmenta mediante la adición de pigmento de color para Kryptanate Spray (Pigmento Spray) suministrado conjuntamente. <b>Nota:</b> Aplicar el Kryptanate Spray sin pigmentar da lugar a un film translúcido, no transparente.
<b>Pot life</b>	Tiempo de gelificación de la mezcla A+B (20 g) 3 minutos a 25°C 2 minutos a 60°C
<b>Almacenamiento</b>	Almacenar entre 10° y 30°C
<b>Caducidad</b>	Caducidad: 12 meses desde su fabricación

## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

<b>Estado final</b>	Membrana sólida de polímero poliaspártico/poliuretano
<b>Color</b>	Variable según la pigmentación elegida. Ver ficha técnica de Pigmento Spray para detalles.
<b>Dureza (escala Shore)</b>	75D
<b>Propiedades mecánicas</b>	Elongación máxima: 5% Tracción máxima: 36 MPa
<b>Densidad del sólido</b>	1,15 g/cm <sup>3</sup>
<b>Resistencia química</b>	Contacto superficial, 24 h, temperatura ambiente (5=mejor, 0=no recomendado)

Agente	Resultado
Agua	5
Acido sulfúrico 10%	5
Acido sulfúrico 30%	5
Acido sulfúrico 50%	3
Alcohol isopropílico	3
Gasoil	5
Hidróxido sódico (40 g/L)	5
Aceite de motor	5
Agua oxigenada (33%)	5
Amoniaco (3%)	5
Acetato de metoxipropilo	2
Xileno	0
Lejía	5
Skydrol	4

<b>Resistencia UV</b>	Poliuretano/poliaspártico alifático. Método 1 según EN ISO 11341, Ciclo de 200 horas. Alteraciones de color: $\Delta L^* = -1,89$ / $\Delta a^* = 0,41$ / $\Delta b^* = 2,09$ Total: : $\Delta E^* = 2,84$
<b>Resistencia a la abrasión</b>	Taber: CS10, 1000g, 1000 ciclos: 21 mg



**Krypton Chemical, SL**

Gama RAYSTON

<b>Resistencia a la corrosión</b>	Categoría C2H y C3H con durabilidad alta, según EN ISO 12944-6
<b>Adhesión</b>	Acero: > 5 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) ISO 4624 Tipo de rotura: Y/Z 100% (rotura adhesiva entre el soporte y el sustrato).
<b>Brillo</b> 60°	Hormigón: >1,5 MPa 85%

## INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN

<b>Requisitos del soporte</b>	Para obtener una buena penetración y adherencia, el soporte deberá reunir siempre las características siguientes: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nivelado</li> <li>2. Cohesivo / compacto con una resistencia mínima de 1,5 N/mm<sup>2</sup> (test de pull off)</li> <li>3. Aspecto regular y fino</li> <li>4. Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse previamente.</li> <li>5. Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos.</li> </ol>
-------------------------------	--

<b>Condiciones ambientales de humedad y temperatura</b>	La temperatura recomendada del soporte para la aplicación está comprendida entre 10°C y 40°C. Si la temperatura es superior a 45°C deberán adoptarse medidas complementarias siguiendo las indicaciones del fabricante. La humedad en el soporte debe ser inferior a 4%
---	---

<b>Preparación del soporte</b>	Los soportes de hormigón se deben preparar mecánicamente usando un chorro abrasivo o escarificando para levantar la superficie y conseguir un poro abierto. El soporte se imprima y nivela hasta conseguir una superficie regular. Las irregularidades puntiagudas se eliminan con una pulidora. Eliminar todo el polvo y material suelto de la superficie con una brocha, escoba y/o aspiradora.
--------------------------------	---

NOTA: si se sospecha de la existencia de humedades subyacentes, y de cara a evitar la aparición de ampollas en la superficie, es preferible aplicar 2 manos de imprimación epoxi (Epoxy 100 o Imprimación H): una sin áridos como barrera al vapor, y la segunda con (opcional) espolvoreo de áridos.

<b>Homogeneización</b>	Agitar y homogenizar los dos componentes mediante un equipo adecuado. Añadir la cantidad prescrita de Pigmento Spray en el componente A y homogeneizar de nuevo . Recircular los dos componentes A y B en la máquina de proyección mientras se calientan hasta la temperatura de aplicación prescrita.
------------------------	--

<b>Aplicación/Consumo</b>	Kryptanate Spray sólo puede aplicarse mediante un equipo de proyección adecuado para sistemas de dos componentes en caliente. Las temperaturas recomendadas son las siguientes:
---------------------------	---

Componente A: 50°C  
Componente B: 60°C

La presión debe ajustarse a unos 100 bar.

Durante la aplicación es conveniente verificar el espesor de capa y que la evolución del curado es correcta.

Kryptanate Spray se aplica entre 500 y 1000 g/m<sup>2</sup>.



Krypton Chemical, SL

Gama RAYSTON

Contactar con Krypton Chemical para más detalles técnicos de la aplicación.

## Tiempo de curado

Kryptanate Spray adquiere dureza al tacto a los pocos minutos de la aplicación. Sin embargo, la velocidad de secado disminuye si la temperatura y la humedad son bajas.

<b>Condiciones</b>	<b>Seco al tacto, min.</b>
20°C, 40% hr	15
20°C, 15% hr	25
20°C, 60% hr	15
6°C, 50% hr	15
6°C, 20% hr	40
6°C, 70% hr	15
35°C, 20%hr	10
35°C, 40%hr	30

Valores orientativos de la evolución de la dureza Shore D ( 1 mm, 25°C, 50%hr)

<b>Tiempo</b>	<b>Dureza</b>
2 h	45
4 h	64
6 h	67
24 h	72
3 días	76

## Reaplicación

Usualmente, el espesor necesario se obtiene en una sola capa. Si es necesario reaplicar, se aconseja hacerlo inmediatamente después de la primera aplicación. En caso de pasar demasiado tiempo, la adhesión entre capas podría ser deficiente.

## Puesta en servicio

En condiciones normales (25°C, 50% hr), la membrana es resistente al tráfico peatonal ligero en 1 hora. Para usos más exigentes, puede ser necesario un tiempo superior.

## Limpieza de herramientas

Con objeto de mantener en buen estado los materiales la máquina de proyección (pistola, juntas, etc), se desaconseja la limpieza del equipo con disolventes. En su lugar, se puede utilizar un líquido plastificante adecuado. El componente B debe limpiarse totalmente de aquellas partes expuestas al aire y sustituirlo por el plastificante. Consultar Krypton Chemical para sugerencias de líquidos plastificantes.

## Seguridad

El componente B de Kryptanate Spray contiene isocianatos. Seguir siempre las instrucciones de la hoja de seguridad de este producto y adoptar las medidas de protección en ella descritas. En general, es obligatoria una adecuada ventilación y/o protección respiratoria para el operador (filtro combinado de partículas y de vapor orgánico, A2P2), junto con ropa protectora para la piel. El producto debe usarse únicamente para los usos previstos y en la forma prescrita. Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales. No es idóneo para un uso bricolaje.

## Medio ambiente

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, no mezclarlos con



Krypton Chemical, SL

Gama RAYSTON

## Información complementaria

otros productos sin descartar previamente posibles reacciones peligrosas. Los restos de componente A y B pueden mezclarse a partes iguales con objeto de convertirlos en un material sólido inerte pero nunca en un volumen superior a 5 litros a la vez para evitar la generación peligrosa de calor.

La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las anteriores.

## Krypton Chemical SL

c. Martí i Franquès, 12  
Pol. Ind. les Tàpies  
43890-l'Hospitalet de l'Infant- España  
Tel: +34 902 908 062  
Fax: +34 977 823 977  
[rayston@kryptonchemical.com](mailto:rayston@kryptonchemical.com)  
[www.kryptonchemical.com](http://www.kryptonchemical.com)



Krypton Chemical, SL

Gama RAYSTON